

**Эмаль ХВ-113\* (эмаль ХВ 113) ГОСТ 18374-79/эмаль КО-828=  
Назначение: ХВ-113 пред**



Чернівці, Україна

Эмаль ХВ-113\* (эмаль ХВ 113) ГОСТ 18374-79/эмаль КО-828=

Назначение:

ХВ-113 предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

Состав:

ХВ-113 ГОСТ 18374-79 представляет собой суспензию пигментов в растворе хлорированной поливинилхлоридной и алкидной смол в смеси органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы и пластификатора.

Цвет: Белая, серая, голубая

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Цвет пленки

в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета

Внешний вид пленки

однородная, без оспин, потеков, морщин и посторонних включений

Блеск пленки, %, не менее:

- красной

- остальных цветов

15

35

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0, 5)°С, с 60-90

Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмалей:

- черной

- остальных цветов

32±2

40±2

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более

3

Степень перетира, мкм, не более

30

Укрывистость высушенной пленки, г/м<sup>2</sup>, не более

30-150 (в зависимости от цвета)

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее

40

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Твердость пленки по маятниковому прибору типа МЗ, относительные единицы, не менее

0, 4

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Стойкость пленки при температуре (20±0, 5)0С, ч, не менее, к статическому воздействию:

- воды

- индустриального масла

24

24

Рекомендации по применению:

Окрашиваемую поверхность металла необходимо предварительно очистить от ржавчины, окалины, загрязнений, пыли.

Очищенную поверхность следует обезжирить растворителем Р-4 или Р-5 и загрунтовать. Перед применением эмаль тщательно перемешивают. Эмаль ХВ 113 разбавляют до рабочей вязкости 18-00с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм растворителем Р-4 или Р-5.

Нанесение:

Эмаль ХВ-113 наносят на чистую, сухую загрунтованную грунтовками АК-070, ВЛ-02, ХС-010, ХС-059, ХС-068 поверхность пневматическим и безвоздушным распылением. Допускается нанесение методом электростатического распыления.

Расход: ХВ 113 ГОСТ 18374-79 на однослойное покрытие 110-150 г/м<sup>2</sup>.

Упаковка: Хранят в плотно закрытой таре.

Хранение: Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ГОСТ 18374-79

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**