

Эмаль ХВ-114* (эмаль ХВ 114): ГОСТ 2313-022-00204530-96/эмаль КО-822= Назначение



Чернівці, Україна

Эмаль ХВ-114* (эмаль ХВ 114): ГОСТ 2313-022-00204530-96/эмаль КО-822=

Назначение:

Предназначаются для изготовления пленочного покрытия, защищающего от коррозии изделия, хранящиеся на открытом воздухе.

Состав: ХВ 114 представляют собой раствор поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора и пигментов.

Цвет: ХВ 114 ГОСТ 2313-022-00204530-96 выпускаются желтого и красно-коричневого цветов.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид пленки

гладкая, однородная, без морщин, оспин, потеков

Массовая доля нелетучих веществ, %

27-29

Условная вязкость при температуре (20, 0±0, 5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с 150-300

Время высыхания при температуре (20, 0±2) °С до степени 2, ч, не более

1, 5

Морозостойкость, ч, не менее

2

Способ нанесения: Наносят на поверхность кистью, краскораспылителем, наливом, окунанием. Эмали разбавляют до рабочей вязкости растворителями Р-4 и Р-4А.

Меры предосторожности: Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Упаковка:

ХВ-114 ГОСТ 2313-022-00204530-96 хранят в закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Хранение: Температурный режим хранения от -40°С до +40°С. Хранить отдельно от пищевых продуктов.

Гарантийный срок хранения эмалей ХВ-114 - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ГОСТ 2313-022-00204530-96

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Владимировна Елена

0443832482