

КО84+ эмаль КО-84-лак ЭП-730+ XB-0278- Состав продукта- Грунтэмаль представляет



Чернівці, Україна

КО84+ эмаль КО-84-лак ЭП-730+

XB-0278-

Состав продукта-

Грунт-эмаль представляет собой композицию три в одном, а именно совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Грунт-эмаль XB-0278 - суспензия пигментов и наполнителей в растворе полимеризационной поликонденсационной смол в смеси органических растворителей с введением противокоррозионного пигмента. Назначение

Грунт-эмаль XB-0278 предназначается для окраски стальных и чугунных конструкций с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина продуктов коррозии до 70 мкм), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, а также воздействию солей и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60С.Грунтом-эмалью окрашивают металлические поверхности, очистка которых в силу разных причин затруднена, изделия сложной конфигурации: решетки ограды, гаражи, вышки мобильной связи. Грунт-эмаль применяют при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной отделке.

Физико-механические характеристики

Цвет пленки

В пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.

Внешний вид пленки

Ровная однородная глянцевая поверхность

Условная вязкость по вискозиметру типа B3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0+0, 5)C, с, не менее, для грунтэмали:

- черной
- остальных цветов

30

40

Массовая доля нелетучих веществ, %, для грунт-эмали:

- черной
- остальных цветов

31+-2

37+-3

Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более

40

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более

Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более





Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее

45

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Коэффициент эффективности преобразования ржавчины, не менее

0,7

Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия при температуре (100±2)C, ч, не менее,

72

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482